DIMER
YOUR SEALING PARTNER

Pletené gRTry

DIMERPACK 6400

DML0072v2

1. Technická charakteristika

Pletená ucpávka z pSze expandovaného grafitu s protikorozním prostSedkem.

2. RozmOry

	MOrná jednotka	Jmenovitá hodnota
RozmOry gRTry	mm	O 3 ag 30

3. Mechanické vlastnosti

		MOrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota pougitá		°C	- 240
Max. teplota pougitá	oxid.plyny	°C	+ 650
	inert.plyny		+ 1000
	pára		+ 550
UtOsnOný tlak	ventil	bar	400
	píst		50
	j erpadlo		30
UtOsnOná rychlost	píst	$m.s^{-1}$	2
	j erpadlo		20
Hustota ucpávky		$g.cm^{-3}$	0,9 ï 1,3
Chemická odolnost		pH	0 - 14

4. Základní chemická odolnost

Dobrá	StSední
aminy, nitrily	brusná média
kyseliny stSednO koncentrované	kyseliny koncentrované
kyseliny slabé	zásady koncentrované
kyslík (do + 350°C)	givice
neutrální roztoky	
oleje minerální	
oleje syntetické	
pára	
plyny inertní	
plyny kyselé	
rozpougtOdla	
tOkavé uhlovodíky	
voda	
vodík	
zásady SedOné	

5. Doporuj ená aplikace

Vhodná pro chemický, petrochemický prTmysl, rafinerie i elektrárny.

Vgechny informace uvedené v tomto listu jsou informativního charakteru a poskytnuty v dobré víSe, výrobce vgak nenese gádnou odpovOdnost, neboS aplikace je mimo jeho kontrolu.