



DIMER

YOUR SEALING PARTNER

www.dimer.cz



EUROPEAN SEALING ASSOCIATION

DIMER is a Member of the Flange Gaskets Division

Doporučené skladovací podmínky vláknitopryžových těsnících desek DIMERSIL

1. suché a tmavé skladovací prostory
2. skladovací teplota: od -10 do $+25^{\circ}\text{C}$, některé materiály po čase mohou ztvrdnout, jestliže jsou skladovány při teplotě vyšší než $+30^{\circ}\text{C}$
3. relativní vlhkost vzduchu 50 - 60%
4. vyvarujte se umístění v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, horkovodní potrubí, zdroje sálání tepla apod.)
5. chraňte před slunečním světlem (UV záření může způsobit zkrěhnutí materiálu)
6. skladujte ve vodorovné poloze na pevném podkladu v původním obalu

Doporučená doba skladovatelnosti:

2 roky v závislosti na výše uvedených podmínkách, podmínky by měly být dodržovány